



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

C² SEAL™

Resina penetrante, indurente, densificante, lucida per calcestruzzo

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del calcestruzzo deve essere libera da ogni materiale che potrebbe proibire o rallentare la

penetrazione di C2 SEAL. Qualsiasi superficie polverosa o sporca di olio, vernice, resine, residui di

materiali da costruzioni hanno bisogno di essere rimossi prima dell'applicazione. La superficie deve essere

completamente asciutta. Per un migliore risultato lasciare asciugare la superficie per almeno 24 ore prima di

applicare il C2 SEAL. Una superficie nuova di calcestruzzo necessita 28 giorni prima dell'applicazione.

Copertura:

Calcestruzzo elicotterato:

PRIMA MANO

25-40 mq per litro

SECONDA MANO

40-60 M2 per litro

TERZA MANO

60-75 mq per litro

NOTA:

La copertura della superficie può variare dalla qualità del calcestruzzo.

Per un miglior risultato si consiglia l'uso di tre mani.

APPLICAZIONE:

Prima dell'applicazione e dell'uso leggere attentamente la preparazione della superficie. Testare sempre ogni superficie per l'appropriato e desiderato risultato prima dell'applicazione.

Per il migliore risultato leggi attentamente le istruzioni dell'applicazione.

Lascia asciugare completamente la superficie prima della verifica e applicazione finale.

Usare uno spruzzatore a bassa pressione con regolatore d'ugello e applicare un sottile strato di C2 SEAL,

ogni mano, per densificare la superficie di calcestruzzo liscio con una resa di 25-40 m2 per litro.

Usare un panno in microfibra per stendere il prodotto sulla superficie. Bagnare il panno con C2 SEAL prima

dell'applicazione. La reale copertura dipenderà dalla qualità e dalla finitura del calcestruzzo.

Permettere a C2 Seal di asciugare liberamente dai 30 ai 60 minuti e applicare una seconda mano per ottenere un effetto più lucido.

Tecno Pavimentazioni e Prestampati via del Cigliolo 253 Velletri RM mob:340-8076009
fax:0681107380 mail:borgettipatrizio@tiscali.it