



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

C² SUPER HARD™

RESINA, INDURENTE E DENSIFICANTE PER CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

NUOVO CALCESTRUZZO: Non è necessaria la preparazione della superficie quando C² Super Hard™ deve essere applicata su superficie fresca rifinita. C² Super Hard™ può essere

applicata dopo l'ultima lisciatura. C² Super Hard™ può essere usato come un curing compound.

VECCHIO CALCESTRUZZO: C2

Super Hard™ può essere applicato su un calcestruzzo esistente, curato di ogni età. La superficie del calcestruzzo deve essere priva di ogni materiale

che può proibire la penetrazione di C² Super Hard™. Qualsiasi residuo di polvere o sporcizia,

sigillante, olio, pitture, vernici, ecc. deve essere rimossa prima della applicazione.. Per un migliore risultato, sabbare la superficie con una levigatrice orbitale equipaggiata con un disco da

60-100 di grana o disco diamantato. Risciacquare bene la superficie. L'applicazione può iniziare

appena la superficie è asciutta e libera da residui di acqua.

COPERTURA

Calcestruzzo lisciato con spatole d'acciaio

10-20 m² per litro

calcestruzzo con indurente Tecofloor

20 m² per litro

NOTE: La copertura può variare dalla qualità del calcestruzzo

APPLICAZIONE

Per favore leggi le schede di informazione sull'etichetta e la preparazione della superficie prima

dell'uso e dell'applicazione. Eseguire sempre dei test sulla superficie da trattare per l'appropriato

e desiderato risultato prima dell'applicazione.

Per un migliore risultato seguire le informazioni sull'applicazione. Lasciare asciugare completamente la superficie prima dell'esame e approvazione finale.