



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

# CHROMOSTONE

## DESCRIZIONE

Il CSK è un prodotto disattivante che, una volta applicato su un calcestruzzo fresco, rallenta la presa superficiale dello stesso. E' specifico per pavimentazioni in calcestruzzo effetto sasso lavato CHROMOSTONE.

## CARATTERISTICHE

- Veloce asciugamento
- Antieaporante ed antipioggia
- Basso costo per mq
- 8 colori diversi per distinguere la profondità di esposizione

<b>COLORE</b>	<b>MISURA DEGLI AGGREGATI</b>	<b>PROFONDITA' DI ESPOSIZIONE</b>
BLU		0-4/8 mm
circa 0,5 mm		
MARRONE		2-4/8 mm
circa 1,0 mm		
VERDE		4-8 mm
circa 1,5 mm		
GIALLO		4-8 mm
circa 2,0 mm		
ROSA		6-8/12 mm
circa 2,5 mm		
GRIGIO		8-16 mm
circa 3,0 mm		
BIANCO		8-16/22 mm
circa 4,0 mm		
ARANCIONE		12-16/32 mm
circa 5,0 mm		

La profondità di lavaggio può variare a secondo il rapporto acqua e cemento, la quantità di cemento utilizzato, il tempo trascorso prima dell'applicazione del disattivante e il tempo trascorso prima del lavaggio.

## LAVORAZIONE SU CLS GIA' ESISTENTE

Accurata pulizia della superficie del calcestruzzo esistente (eseguito da almeno 15 giorni), essa deve essere priva di macchie di calce, oli, vernici ecc. Tutte le eventuali crepe devono essere sigillate.

Sulla superficie così pulita verrà applicata la malta di adesione BETON-FIX e successivamente verrà steso l'impasto di CHROMOSTONE cemento e ghiaia come in precedenza descritto.

Sul massetto appena steso e lisciato sarà applicato a spruzzo il **CSK disattivante**, prodotto che ritarda la presa superficiale del cemento.

A distanza di 12-24 ore si procede, con idropulitrice, al lavaggio della superficie.

Quando la superficie è asciutta, si consiglia una mano di resina protettiva trasparente SEALFLOOR 100.

Per ottenere differenti profondità di lavaggio esistono più tipi di **CSK disattivante** ciascuno contraddistinto da una colorazione specifica: ad esempio la colorazione verde permette una profondità di circa mm 1,5 quella rosa circa mm 2,5 ecc.

Il CHROMOSTONE è disponibile di base in 5 colorazioni diverse che mischiandole con cemento bianco o grigio diventano 10. Mischiando i colori di base tra loro si possono ottenere tantissime colorazioni diverse.

I colori di base sono:

**neutro**

**cotto**

**sabbia**

**marrone**

**giallo**

Le graniglie usate sono in prevalenza quelle locali, la Stone International srl suggerisce le dimensioni e le curve granulometriche da usare in funzione dei risultati da conseguire.

All'occorrenza la Stone International srl può fornire a richiesta, anche le graniglie nei vari colori, forme e dimensioni.

## AVVERTENZE

Durante il lavoro è d'obbligo l'uso della mascherina antipolvere e guanti protettivi.

**IMPORTANTE:**

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo

Aggiornata il  
25/03/2009

Tecno Pavimentazioni e Prestampati via del Cigliolo 253 Velletri RM mob:340-8076009  
fax:0681107380 mail:[borgettipatrizio@tiscali.it](mailto:borgettipatrizio@tiscali.it)