



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

C² HARD™

**RESINA INDURENTE , DENSIFICANTE
PER CALCESTRUZZO**

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

NUOVO CALCESTRUZZO: Non è necessaria la preparazione della superficie quando C² Super Hard™ deve essere applicato su superficie fresca rifinita. C² Super Hard™ può essere

applicato dopo l'ultima lisciatura. C² Super Hard™ può essere usato come un antievaporante.

VECCHIO CALCESTRUZZO: C2

Super Hard™ può essere applicato su un calcestruzzo

esistente, curato ,di ogni età. La superficie del calcestruzzo deve essere priva di ogni materiale

che può proibire la penetrazione di C² Super Hard™. Qualsiasi residuo di polvere o sporcizia,

sigillante, olio, pitture, vernici, ecc. deve essere rimossa prima della applicazione. Per un migliore

risultato, levigare la superficie con una levigatrice orbitale equipaggiata con un disco da 60-100

di grana o disco diamantato. Risciacquare bene la superficie. L'applicazione può iniziare appena

la superficie è asciutta e libera da residui di acqua.

COPERTURA

Calcestruzzo lisciato con spatole d'acciaio

5-10 m² per litro

calcestruzzo lisciato con indurente Tecofloor

10m² per litro

NOTE: La copertura può variare dalla qualità del calcestruzzo

APPLICAZIONE

Per favore leggi le schede di informazione sull'etichetta e la preparazione della superficie prima

dell'uso e dell'applicazione. Eseguire sempre dei test sulla superficie da trattare per l'appropriato

e desiderato risultato prima dell'applicazione.